



产品使用说明书

Efursion NUV

艾弗生 NUV

特 性

Efursion NUV 为纳米无机高分子复合物，广泛适用于棉、涤纶、锦纶及其混纺织物的抗紫外线整理。提高织物的紫外屏蔽性能。特别适合荧光整理的织物。



化 学 组 成:	纳米无机高效紫外线吸收材料
离 子 性:	非离子
外 观:	带蓝光的微白色液体
pH 值:	4 左右
溶 解 性:	可与水任意比例稀释

应用特性:

- 1.具有优异耐久的紫外线吸收性能，及紫外线屏蔽效果
- 2.较佳的耐水洗和光稳定性
- 3.不影响荧光增白的效果

使用方法:

浸轧法: 紫外吸收剂 Efursion NUV 30-60g/L
轧余率控制在 70-80%，轧液---烘干，即可。

浸渍法: 紫外吸收剂 Efursion NUV 3-6%
浸渍时间 20-30min，脱水---烘干，即可。

注: 不可与碱性物质同浴整理，具体工艺可以根据工厂实际情况调整。

包 装: 25 公斤或 50 公斤塑胶桶

贮 存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

安 全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。